

# 商品説明書

商品名	スーパーメルシー		メルシーライト	
素材・成分	成分	%	成分	%
	珪藻土	67%	珪藻土	60%
	ほたて貝灰	14%	ほたて貝灰	10%
	光触媒	4%	黒曜石	10%
	ケナフ	2%	ケナフ	2%
	エステル	1%	エステル	1%
	色土	4%	色土	4%
	消石灰	7%	消石灰	12%
	コーンスターチ	1%	コーンスターチ	1%
	メトローズ	1%	メトローズ	1%
		100%		100%
性能	吸放湿機能	232g/m <sup>2</sup>	203g/m <sup>2</sup>	
	材料強度	2.4kgf/Cm <sup>2</sup>	(JIS A6909連築用仕上塗材試験法による)	
	初期ひび割れ	ひび割れなし	(JIS A6909連築用仕上塗材試験法による)	
	耐衝撃性	剥離や剥がれなし	(JIS A6909連築用仕上塗材試験法による)	
	保水性	70.6	(JIS A6910連築用仕上塗材試験法による)	
経年変化	躯体の動き、構造材の膨張収縮によるクラックの発生が予想されます。			

F 珪藻土はメインの結合材で判断されます。  
合成エマルジョンを使っている場合は、規制対象となりますが、  
それ以外(セメント・消石灰・せっこう)を使っている場合は、  
告示対象外となります。  
メルシーは、合成エマルジョンは一切使用していません。  
食品のりと消石灰で固めているので、告示対象外となります。

(株)E M M A X

〒216-0032 神奈川県川崎市高津区久地1-15-2-102

TEL 044-820-8117 FAX 044-820-8100

担当 鮫島 均